

PRODUCT SPECIFICATIE HERTALAN® NAADBAND**HERTALAN®**

Carlisle Construction Materials BV produceert en verkoopt sinds 1965 wereldwijd verschillende synthetische rubberfoliën van zeer hoge kwaliteit. De succesvolle HERTALAN® EPDM folie is hiervan de meest bekende.

HERTALAN® NAADBAND

HERTALAN® NAADBAND bestaat uit een EPDM toplaag en een fabrieksmatig aangebrachte, met hete lucht te lassen coating (EASY WELD techniek) aan de onderzijde. Toepassing is o.a. het afdichten van naadverbindingen in HERTALAN® daksystemen.

HERTALAN® NAADBAND			
Dikte	1,7 mm	Lengte	20 m
Dikte onderzijdige coating	0,5 mm	Breedte	12, 18 en 36 cm

Eigenschappen		Specificaties	Gemeten
MFI-Waarde onderlaag (ISO 1133, 2,16kg/190°C)	dg/min		19
Treksterkte (l/b) (EN 12311-2B)	N/mm ²	≥ 8,0	8,7 / 8,6
Rek bij breuk (l/b) (EN 12311-2B)	%	≥ 400	530 / 480
Scheursterkte (l/b) (EN 12310-2)	N	≥ 25	40 / 62
Dimensionele stabiliteit (l/b) (EN 1107-2)	%	max. 0,2	0,08 / 0,05
Afpeelsterkte naadverbinding (EN 12316-2)	N/50mm	≥ 80	169
Afschuifsterkte naadverbinding (EN 12317-2)	N/50mm	≥ 200	318
Vliegvuurbestendigheid (EN 13501-5)		Voldoen	n.p.d.
Weerstand tegen statische belasting (EN 12730)	kg	≥ 25	25
Slagweerstand (EN 12691)	mm	≥ 300	300
Wortelgroeibestandigheid (EN 13948)	-	Wortelvast	Wortelvast
Geschikt voor contact met bitumen (EN 1548)	-	Voldoen	Voldoet

